



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Нормалновтвърдяващо циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време

Съгласно изискванията на БАС EN 12004:2007+A1:2012 - клас C1 TE

Сух продукт на база цимент за приготвяне на лепилен разтвор за полагане на фаянс, теракота и гранитогрес с гладка или профилирана обратна страна, мрамор и други каменни облицовки



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Лепилото „ТЕРАЗИД STANDART“ се нанася лесно, не се разлива и дава възможност за залепване на леки и средно тежки плочи на вертикална повърхност без свличане. Има отлични показатели при различни температурни условия, както и при полагане върху всяка циментова основа, вароциментова мазилка, газобетон, гипсокартон. В „ТЕРАЗИД STANDART“ са вложени моноvlakна, които армират и придават допълнителна якост на крайния продукт. Всички тези качества на продукта определят приложението му за:

- полагане на керамични и каменни плочи в отопляеми и неотопляеми вътрешни помещения;
- полагане на керамични и каменни плочи за външни части на сгради /балкони, тераси/;
- полагане на керамични плочи в трайно или постоянно мокри помещения;
- полагане на каменни облицовки на външни стени, неизложени директно на дъжд и други атмосферни влияния;

СВОЙСТВА

- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ достатъчно отворено време (за работа)
- ❖ устойчиво на студ
- ❖ устойчиво на влага

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди полагане на „ТЕРАЗИД STANDART“ основата трябва да бъде добре почистена и здрава. Продуктът не трябва да се използва върху неустойчиви, ронливи и боядисани с блясна боя основи. Не се допуска полагане върху маслени (мазни) петна, прах и други (замърсители). Основи с висока адхезия трябва да бъдат намокрени или грундираны предварително. С „ТЕРАЗИД STANDART“ може да лепите директно върху: бетон, мозайка, мазилки и замазки, газобетон и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|---|---|
| ▪ Цвят: | сив; |
| ▪ Основа: | цимент; |
| ▪ Обемно тегло: | 1,5 кг/л; |
| ▪ Пропорции: | 100 части суха смес към 27 части вода; |
| ▪ Температура на работа: | +5°C до +30°C; |
| ▪ Време за „узряване“ | 10-15 минути |
| ▪ Време за престой в кофа: | 4-5 часа; |
| ▪ Отворено време за работа: | 15-20 минути; |
| ▪ Време за ходене: | след 24 часа |
| ▪ Време за фугиране: | под – след 24 часа
стени – след 8 часа |
| ▪ Време за окончателно свързване и последващи операции: | 14 дни |
| ▪ Устойчивост на температури: | -30°C до +70°C |

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 25 кг „ТЕРАЗИД STANDART“ са необходими 6,75 литра вода. В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 10-15 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

За икономична и качествена работа е желателно да се работи с назъбена маламашка с подходящ размер на зъбите, в зависимост от размера на плочите и вида на основата. Разходната норма се постига само при дебелина на лепилото, съвпадаща с дебелината на самата плочка.

Времето за корекции е около 45 мин.



РАЗХОД

- за стени – 3,5 кг/м² (при размер на зъбите на маламашката 5 мм)
- за под – 4,5 кг/м² (при размер на зъбите на маламашката 7 мм)
- за под – 5,0 кг/м² (при размер на зъбите на маламашката 10 мм)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрическа бормашина и бъркалка
- мистрия
- маламашка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

Не се препоръчва полагане на „ТЕРАЗИД STANDART“ при висока влажност на въздуха, при предполагаем предстоящ валеж и при дъжд.

Препоръчва се използването на противозамръзваща добавка „ТЕКАЛИТ“, когато амплитудите между дневните и нощните температури са големи и съществува опасност от достигане на минусови стойности през нощта.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в кутии и хартиени торби по 1 кг, 5 кг, 10 кг и 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се съкрати или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството, освен в случаите на запълване на дебелини, по-големи от 8 мм.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно „ТЕРАЗИД STANDART“ могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.