



### Подова замазка за покрития с дебелина над 5 см

Съгласно изискванията на  
БДС EN 13813:2003 - клас C20 F5 B2,0 A22

Циментопясъчна смес за изравнителни  
подови замазки

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**ЦИМЕНТОВАТА ЗАМАЗКА CM-15** представлява суха смес на циментова основа с добавен пресят объл речен пясък (с контролиран зърнометричен състав – от 0 мм до 4 мм) и пластификатори. Продуктът се използва за изравняване на бетонни подове при ново строителство. Замазката е предназначена, както за ръчно, така и за машинно полагане като дебелината на положения слой трябва да бъде минимум 5 см.

#### СВОЙСТВА

- ❖ заводски произведена
- ❖ постоянна контролирана зърнометрия
- ❖ висока устойчивост на износване

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

**ЦИМЕНТОВАТА ЗАМАЗКА CM-15** е подходяща за полагане върху бетонови и здрави циментопясъчни основи.

Основата трябва да бъде здрава, без мазни петна, прах и други строителни отпадъци, като преди полагане на замазката се обмокря обилно с вода. При наличие на участъци с мазнини и други петна, които не могат да бъдат отстранени, основата се грундира с контактен грунд [TERAZID G-22](#).

#### ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 30 кг **ЦИМЕНТОВАТА ЗАМАЗКА CM-15** са необходими около 5,1 литра вода. В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес.



С помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна маса.

При полагане с машина, предварително трябва да се настрои количеството вода, необходимо за постигане на добра консистенция на разтвора.

Подготвеният за работа разтвор се нанася в един слой ръчно или с машина. Подравняването става с метален мастер като се съблюдава дебелината на слоя да бъде не по-малко от 5 см.

Възможно е добавяне на специални адитиви за ускоряване на времето за изсъхване и работа при малки дебелини на слоя.

#### РАЗХОД

- 20 – 22 кг/м<sup>2</sup> при дебелина на слоя 1 см

#### ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрически миксер и бъркалка
- мистрия и маламашка
- машина за подови замазки
- метален мастер

#### АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. По-ниските температури удължават времето за обработване, докато по-високите го съкращават. Да се избягва полагане при пряка слънчева светлина и въздушни течения.



### ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в хартиени торби по 30 кг.

### ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно [ЦИМЕНТОВАТА ЗАМАЗКА CM-15](#) могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

### СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	сив
Форма (агрегатно състояние)	суша смес (фин прах)
Основа	цимент
Време за престой в кофа	около 60 минути
Дебелина на полагате	над 5 см
Проподимост	след 72 часа
Време за окончателно свързване и последващи операции	14 дни
Якост на натиск	20,6 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление	2,4 N/mm <sup>2</sup>
Якост на опън при огъване	5,6 N/mm <sup>2</sup>
Устойчивост на износване по метод на Бьома	23,8 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.