ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

SATIGE Лепило за гипсокартон

Лепило за гипсокартон

Съгласно изискванията на
БДС EN 14496:2006

Гипсова смес за залепване на гипсокартон и гипсофазер

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

SATIGE Лепило за гипсокартон представлява суха смес за вътрешно приложение, на основата на подобрен гипс с добавени моновлакна, минерални пълнители и полимери. Продуктът е предназначен за залепване на плоскости от гипсофазер и гипсокартон върху всякакъв вид строителни основи - циментови и вароциментови мазилки, бетонови стени, тухлени и газобетонни зидарии и други.

Лепилото намира приложение и за залепване на гипсови профили, корнизи и орнаменти към стени и тавани.

СВОЙСТВА

- лесно за нанасяне
- достатъчно отворено време за работа
- отлично сцепление с основата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди залепване със **SATIGE Лепило за гипсокартон** основата трябва да бъде добре почистена и здрава. Продуктът не трябва да се използва върху неустойчиви, ронливи основи. Не се допуска работа с напукани гипсови блокчета и орнаменти.

При залепване на гипсови профили, орнаментни и корнизи върху мазилки по стени и тавани е препоръчително основата да се грундира с дълбокопроникващ грунд **TERAZID G-55**.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 25 кг **SATIGE Лепило за гипсокартон** са необходими около 12,5 литра вода.

В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна маса.

Така разбърканата смес се оставя да престои 5 минути, за да „узрее", след което се разбърква отново и е готова за работа. Не е необходимо готовият разтвор да се разбърква по време на работа или да се разрежда допълнително с вода.

SATIGE Лепило за гипсокартон се полага "на гребен" по цялата повърхност на плоскостта или на топки, на разстояние около 30-40 см една от друга. След нанасянето на лепилото плоскостите трябва да бъдат залепени в следващите 5-10 минути. Листовете гипсокартон се нивелират с лек натиск с помощта на мастар, до постигането на вертикална равнина, преди лепилото да е започнало да стяга.

При работа с орнаменти и корнизи, лепилото се нанася от едната страна на елемента с помощта на мистрия, след което може да се разнесе, с назъбена шпакла или маламашка, на слой с дебелина 2-3 мм.

РАЗХОД

- Около 4 кг/м² при равна основа

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрическа бормашина и бъркалка
- мистрия
- назъбена маламашка
- шпакла

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

SATIGE Лепило за гипсокартон

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5˚C, а максималната – не по-висока от +30˚C. Да се предпази от замръзване минимум 24 часа след полагане. Да се избягва полагане при висока влажност и въздушни течения.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суха смес в хартиени торби по 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20˚C) и относителна влажност на въздуха (50%).

При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **SATIGE Лепило за гипсокартон** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

6 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял
Форма (агрегатно състояние)	суха смес (фин прах)
Основа	гипс
Отворено време за работа	10 минути
Реакция на огън	Клас A1
Време на свързване	38 мин.
Якост на сцепление	0,23 MPa
Съотношение вода/лепило (метод на разстилане)	0,9
Съдържание на $CaSO_4$	71,10 ± 0,2%
Съдържание на SO_3	41,82 ± 0,2%

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification