



Нормалновтвърдяващо циментово лепило

Съгласно изискванията на
БДС EN 12004:2007+A1:2012 - клас C1 TE

Нормалновтвърдяващо циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време за вътрешно приложение



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

STANDARD T365 представлява суха смес на база цимент за залепване на фаянс, теракота и гранитогрес с гладка или профилирана обратна страна. Лепилото се нанася лесно, не се разлива и дава възможност за залепване на леки и средно тежки плочи на вертикална повърхност без свличане. Има отлични показатели при различни температурни условия, както и при полагане върху всяка циментова основа, вароциментова мазилка, газобетон, гипскартон. В **STANDARD T365** са вложени моноvlakна, които армират и придават допълнителна якост на крайния продукт. Всички тези качества на продукта определят приложението му за:

- залепване на плочи от фаянс, теракота и гранитогрес не по-големи от 30 см x 30 см, на закрито
- залепване върху различни видове строителни основи (бетон, циментова замазка)
- залепване на керамични плочи в трайно или постоянно мокри помещения
- залепване на облицовки по вътрешни вертикални повърхности (намалено плъзгане)

СВОЙСТВА

- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ достатъчно отворено време за работа
- ❖ устойчиво на влага

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди полагане на **STANDARD T365** основата трябва да бъде добре почистена и здрава. Продуктът не трябва да се използва върху неустойчиви, ронливи и боядисани с блажна боя основи. Не се допуска полагане върху маслени (мазни) петна, прах и други (замърсители). Основи с висока адхезия трябва да бъдат намокрени или грундираны предварително.

Със **STANDARD T365** може да лепите директно върху: бетон, мозайка, мазилки и замазки, газобетон и др.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 25 кг **STANDARD T365** са необходими около 6,5 литра вода. В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да около 10 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

За икономична и качествена работа е желателно да се работи с назъбена маламашка с подходящ размер на зъбите, в зависимост от размера на плочите и вида на основата. Разходната норма се постига само при дебелина на лепилото, съвпадаща с дебелината на самата плочка.

Времето за корекции е около 45 мин.



РАЗХОД

- за стени – 3,5 кг/м² (при размер на зъбите на маламашката 5 мм)
- за под – 4,5 кг/м² (при размер на зъбите на маламашката 7 мм)
- за под – 5,0 кг/м² (при размер на зъбите на маламашката 10 мм)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрическа бормашина и бъркалка
- мистрия
- маламашка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

Не се препоръчва полагане на **STANDARD T365** при висока влажност на въздуха и при силни въздушни течения.

Препоръчва се използването на противозамръзваща добавка **ТЕКАЛИТ**, когато амплитудите между дневните и нощните температури са големи и съществува опасност от достигане на минусови стойности през нощта.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в кутии и хартиени торби по 1 кг, 5 кг и 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и други, тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **STANDARD T365** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	сив
Форма (агрегатно състояние)	суша смес (фин прах)
Основа	цимент
Обемно тегло	1,5 кг/л
Отворено време за работа	30 минути
Време за фугиране	под – след 24 часа/ стени – след 8 часа
Прочимост	след 24 часа
Дебелина на полагане	до 5 мм
Начална якост на сцепление при опън след 28 дни	2,0 ± 0,1 N/mm ²
Якост на опън след потапяне във вода	1,6 ± 0,1 N/mm ²
Якост на опън след термично третиране	1,6 ± 0,1 N/mm ²
Якост на опън след 25 цикъла замразяване-размразяване	1,2 ± 0,1 N/mm ²



Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.