



Бързосвързващ цимент за анкериране

Сух продукт на база специални цименти, пълнители и полимери, предназначен за бързо замонолитване

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Анкериращият бързосвързващ цимент **ТЕРАЗИД В4** е предназначен за замонолитване на носещи и крепежни елементи, като скоби, болтове, куки, конзоли и други, при монтаж на бойлери, радиатори, мивки, шкафове.

След смесване с вода осигурява бързо свързване и дава висока якост няколко минути след полагането.

Продуктът намира приложение за бързи поправки в бетонови, циментови и циментопясъчни настилки, преди полагане на саморазливните подове от серия **NIVELOR**.

СВОЙСТВА

- ❖ лесно за употреба
- ❖ бързо втвърдяване
- ❖ бързо достигане на висока якост
- ❖ устойчиво на влага

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди полагане на **ТЕРАЗИД В4** основата трябва да бъде добре почистена и здрава. Не се допуска полагане върху маслени мазни петна, прах и други замърсители. Отворът, в който ще бъде замонолитен крепежният елемент, трябва да бъде предварително намокрен.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 1 кг **ТЕРАЗИД В4** са необходими 0,250 литра вода. В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна маса.

Поставя се в предварително намокрения отвор в стената, а крепежният елемент (болт, кука, скоба) трябва да се монтира до 5 минути.



Препоръчително е натоварването върху анкериращия крепежен елемент да започне минимум 40 минути след замонолитването.

РАЗХОД

- в зависимост от обема на отвора за запълване (около 1,7 кг суха смес за 1 л)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрически миксер и бъркалка
- мистрия

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суха смес в кутии по 1 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.



Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **ТЕРАЗИД В4** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	сив
Форма (агрегатно състояние)	суха смес
Основа	цимент
Якост на сцепление при опън на стомана с бетон: - след 30 минути - след 2 часа	0,28 MPa 0,33 MPa
Якост на опън при огъване: - след 30 минути - след 2 часа	0,50 MPa 0,85 MPa
Якост на натиск: - след 30 минути - след 2 часа	1,32 MPa 3,65 MPa

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.