



Полимерна фасадна мазилка

Готова пастообразна смес за направата на тънкослойни мазилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

DECORIT е готова за работа пастообразна мазилка на база акрилатна дисперсия с добавени минерални пълнители с подобрена зърнометрия, пигменти и консерванти.

Продуктът се използва за направата на фина защитно-декоративна мазилка за фасадни и интериорни решения. Мазилката създава бяла или цветна водоустойчива грапава повърхност. Дава възможност за изключително разнообразие в архитектурните решения на фасади и отделни фасадни елементи с широка цветова гама, размер на структурните зрънца и посока на изтегляне на материала при структурообразуването.

Разнообразната цветова гама е осигурена с качествени оцветители, устойчиви на атмосферни влияния, а крайният декоративен ефект може да бъде с „влачена” или „драскана” структура. Оцветяването е по каталог от 210 цвята.

DECORIT е част от топлоизолационната система **TERAZID BIO CLIMA**, притежаваща Европейска техническа оценка **ETA – 13/0214**.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ паропронепускалива
- ❖ водоотблъскваща
- ❖ устойчива на различни климатични условия
- ❖ устойчива на ултравиолетови лъчи

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Повърхностите трябва да са равни и без дупки. При необходимост отделни релефни елементи от фасадата да се изпълнят с хастарна мазилка.

При ремонт на фасадни повърхности да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни петна. Ремонтните участъци да имат еднаква здравина и товароносимост със старата основа преди грундирането. Обработката на основата с грунд **ТЕРАЗИД G-33** преди полагане на мазилката е задължителна.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Цвят: по каталог;
- Вид: хомогенна зърнеста маса;
- Обемно тегло: 1,7 кг/л;
- Съпротивление на паропреминаване: $\mu = 205$;
- Минимална температура на филмообразуване: $+5^{\circ}\text{C}$;
- Устойчивост на дъжд: след 24 часа*;

**(при нормални климатични условия – температура 20°C и влажност на въздуха – 50 %)*

- Якост на сцепление при опън с бетон след 7 дни: 1,40 МРа;

Структури:

- **Влачена**
 - фино зърнеста 1,5 мм
 - средно зърнеста 2,0 мм
 - зърнеста 2,5 мм
 - едро зърнеста 3,0 мм
- **Драскана**
 - микро зърнеста 1,0 мм
 - фино зърнеста 1,5 мм
 - средно зърнеста 2,0 мм

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Нанасянето на полимерната мазилка **DECORIT** може да започне минимум 24 часа след грундирането с **ТЕРАЗИД G-33**. При нанасяне върху големи площи в по-голям съд да се смеси съдържанието на 2-3 кофи мазилка **DECORIT**. При нужда мазилката може да се разрежи с универсален грунд **ТЕРАЗИД G-33**, но да не се прибавят други съставки.

Преди да започне нанасянето, съдържанието в кофата се разбърква с помощта на електрическа бъркалка. Не се допуска употреба на ръждясали инструменти.

Дебелината на нанасяне на мазилката се определя от мраморните зрънца като се полага ръчно с маламашка.



При варианта „влачена“ структура положеният материал се структурира с пластмасова маламашка, остава се да престои около 10 минути и се доизгражда до получаване на желания краен ефект. Обработването може да бъде в различни посоки по желание на изпълнителя – вертикално, хоризонтално, диагонално или с кръгообразни движения.

При варианта „драскана“ структура положеният материал се структурира с пластмасова маламашка, чрез кръгообразни движения без натиск до постигане на желания краен ефект.

Препоръчва се при работа в една плоскост (стена) да се работи без прекъсване. При прекратяване на работа да не се оставят недовършени повърхности. При изпълнение на детайли с различни цветове да се отсича с хартиена лента като се внимава да не се зацапва готовата мазилка с друг цвят такава.

Преди започване на грундирането и полагането на мазилката е препоръчително да се покрият частите, които няма да се измазват. Да не се полага при директно слънчево греене.

РАЗХОД

Влачена:

1,5 мм – 2,5 кг/м²
2,0 мм – 2,9 кг/м²
2,5 мм – 3,6 кг/м²
3,0 мм – 4,3 кг/м²

Драскана:

1,0 мм – 1,9 кг/м²
1,5 мм – 2,8 кг/м²
2,0 мм – 3,5 кг/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бормашина и бъркалка
- пластмасова маламашка
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се нанася при валежи или преди предстоящи такива и при директно слънчево греене и силен вятър.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пастообразна в пластмасова кофа по 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **DECORIT** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на хладно място, без опасност от замръзване.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.