ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ТЕРАЗИД G-22 (БЕТОНКОНТАКТ)

ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Контактен грунд

Висококачествен грунд за създаване на връзка между стари нестабилни основи и нови мазилки и настилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕРАЗИД G-22 е готов за работа грунд на база акрилатна дисперсия с добавени полимери и фин кварцов пясък. Грундът намира широко приложение в различни строително-ремонтни дейности, като:

- свързваща основа при залепване на фаянсови и теракотни плочи върху стари плочки, с флексовите лепилна на **ТЕРАЗИД**;
- свързваща основа при залепване на плоскости от гипсокартон към тухлени, бетонови и други стени с **SATIGE – ЛЕПИЛО ЗА ГИПСОКАРТОН**;
- подготовка за полагане на гипсови, вароциментови и полимерни мазилки върху гладки бетонови повърхности;
- основа за непопиващи мазилки;

СВОЙСТВА

- готов за употреба
- увеличава адхезията
- заздравява основата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

ТЕРАЗИД G-22 е еднакво добре приложим при различни видове стари и гладки основи. Подходящи за него са както абсорбиращи основи (бетон, мазилки, циментови замазки и др.), така и такива, които не попиват вода като стари керамични облицовки и други.

Основата трябва да бъде чиста, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Да се премахнат всички нестабилни участъци.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Цвят: розов;
- Основа: акрилатна дисперсия;
- Обемно тегло: 1,75 кг/л;
- Време за съхнене: 24 часа;
- Температура на работа: +5°C до + 30°C;
- Съдържание на нелетливи вещества: 71,63 %;
- Сцепление с бетон: 0,60 N/mm²;

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба съдържанието се разбърква с механична бъркалка без допълнително разреждане. Нанасянето става в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на четка или бояджийски валяк.

РАЗХОД

От 0,250 кг/м² до 0,350 кг/м² в зависимост от равнинността на основата.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бормашина и бъркалка
- бояджийски валяк
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се полага по време на валежи или предстоящи такива.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови опаковки по 1,4 кг, 5 кг и 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **ТЕРАЗИД G-22** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5˚C до +30˚C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.