

Декоративна мазилка с краен ефект - дървена облицовка

*Висококачествена минерална мазилка за
външно и вътрешно приложение*

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

WOOD DECOR представлява суха смес на база бял цимент с добавени минерални пълнители с подходяща зърнометрия и полимерни добавки. Тя е предназначена за направа на фина защитно-декоративна мазилка наподобяваща дървена облицовка. Подходяща е, както за външни, така и за вътрешни стени и тавани. При изпълнение на фасади, продуктът гарантира защита от биещ дъжд и атмосферна влага, идеална паропропускливост, както и сигурна пукнатинно- и светлостойчивост.

Мазилката дава възможност за голямо разнообразие в архитектурните решения на фасади и отделни фасадни елементи. Богатата вариативност на крайният ефект – дървена облицовка, се получава благодарение на различните цветове на импрегнатора **WOOD DECOR G-1000**.

СВОЙСТВА

- ❖ наподобява дървена облицовка с различни цветове
- ❖ паропропусклива
- ❖ устойчива на влага
- ❖ високи якостни характеристики
- ❖ устойчива на различни климатични условия

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

WOOD DECOR има отлично сцепление към циментови основи, вароциментови и гипсови мазилки, гипсофазер и гипсокартон, ПДЧ и др.

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Преди нанасянето на мазилката се грундира с универсален грунд за мазилки **ТЕРАЗИД G-33**. По този начин се намалява водопоглещателната способност на основата и се осигурява нормално съхнене на декоративния слой мазилка. Грундът гарантира обезпачеността на основата и увеличава адхезията на окончателния слой.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ

■ Цвят:	бял;
■ Основа:	цимент;
■ Насипна плътност:	1500 кг/м ³ ;
■ Температура на работа:	+5°C до +25°C;
■ Време за „узряване“:	8-10 минути;
■ Време за престой в кофа:	около 2 часа;
■ Отворено време за работа:	40 минути;
■ Коефициент на проникване на водни пари:	$\mu = 20$;
■ Коефициент на топлопроводност $\lambda_{10, dry}$:	0,57 W/m.K;
■ Якост на сцепление:	1,9 N/mm ² ;
■ Якост на натиск:	3,5 N/mm ² ;

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 25 кг **WOOD DECOR** са необходими около 5 литра вода. В предварително подготвен съд с вода постепенно се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престои 8-10 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

Нанасянето на **WOOD DECOR** може да започне минимум 24 часа след грундирането с **ТЕРАЗИД G-33**.

Мазилката се нанася равномерно с помощта на маламашка, с дебелина на слоя минимум 4 мм.

Структурата, наподобяваща дърво, се получава посредством специална силиконова щампа, която се притиска внимателно към все още прясно положената мазилка. Крайният декоративен ефект на дървена облицовка с различни цветове дърво, се постига чрез импрегнатора **WOOD DECOR G-1000**. Боядисването на мазилката трябва да започне не по-рано от 72 часа, след нейното полагане.



РАЗХОД

- Около 6 кг/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрическа бормашина и бъркалка
- маламашка
- мистрия
- силиконова щампа
- бояджийски валик

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +25°C. Да не се нанася при отрицателни температури, валежи и при директно слънчево греене и силен вятър.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в хартиени торби по 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **WOOD DECOR** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му.

Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.