



### Пастообразно лепило за депронови изолации

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Лепилото **TERAZID CT-35** е хомогенна смес, разработена на база полимерна дисперсия с добавени минерални пълнители, консерванти и модифициращи добавки.

Продуктът е предназначен за залепване на депронови облицовъчни листове при топлоизолация върху вътрешни стени и тавани в помещения с нормална влажност на въздуха. С **TERAZID CT-35** може да се залепват качествено и декоративни детайли, кантове и други елементи от пенополистирол, както и топлоизолационни тапети.

Лепилото е водоразтворимо и не съдържа органични разтворители и вредни за здравето вещества.

#### СВОЙСТВА

- ❖ готово за употреба
- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ идеални слепващи свойства
- ❖ водоразтворимо
- ❖ безвредно

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

**TERAZID CT-35** притежава отлична адхезия към различни строителни основи, като бетон, гипсова и циментова шпакловка, гипсокартон, варова мазилка, дърво и други.

Основата трябва да бъде равна, суха, здрава, без мазни петна. Да се почисти от мухъл, плесен, гъбички и други.

#### ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба на **TERAZID CT-35** съдържанието се разбърква, след което лепилото е готово за работа.

Нанася се на „гребен“, равномерно по цялата повърхност на плоскостта, с помощта на назъбена маламашка.



#### РАЗХОД

- от 0,200 кг/м<sup>2</sup> до 0,250 кг/м<sup>2</sup> (в зависимост от неравностите на основата)

#### ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- мистрия
- назъбена маламашка

#### АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

#### ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пастообразна в пластмасови опаковки по 3 кг.

#### ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

## TERAZID CT-35

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **TERAZID CT-35** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.



### СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял
Основа	акрил-полимерна дисперсия
Време за изсъхване	10-12 минути
Обемно тегло	1,1 кг/л
Температура на филмообразуване	+5°C

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.