



Безцветен силиконов фугагланц

Силиконов фиксатор за запълнени фуги на керамични облицовки



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„ТЕРАЗИД G-88“ е готова за употреба хомогенна течност от силиконова емулсия и добавки. Използва се за фиксиране на запълнени с фугираща смес фути между керамични, мраморни и други видове плочки при облицовки и настилки. Предназначението на продукта е за вътрешни и външни облицовки и настилки с цел запечатване и хидрофобизиране на повърхността на фугиращата маса между плочките. Създаденият тънък безцветен филм освежава цвета на фугата и предотвратява проникването на вода. По този начин фугирането се предпазва от:

- избиване на соли и петна (ефлоресценция) при миене или друго мокрене;
 - избиване на плесени;
 - захабяване;
- и се дава възможност за лесно почистване на повърхностни замърсявания.

СВОЙСТВА

- ❖ водонепропусклив
- ❖ безцветен
- ❖ заздравява и предпазва основата
- ❖ подчертава цвета на фугата
- ❖ лесен за нанасяне
- ❖ бърз ефект след полагане

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

„ТЕРАЗИД G-88“ се нанася само след максимално изсъхване на фугопълнителя.

Фугата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Да се почисти от мухъл, плесен, гъбички и др. Не се препоръчва нанасяне на продукта при температура на основата по-ниска от +5°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ■ Цвят: | безцветен; |
| ■ Вид: | силиконова емулсия; |
| ■ Обемно тегло: | 1,1 кг/л; |
| ■ Време за съхнене: | 2 часа; |
| ■ Температура на работа: | +5°C до +30°C |
| ■ Външен вид на изсъхналия филм: | безцветен; |

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба, „ТЕРАЗИД G-88“ трябва да се разклати добре.

Нанасянето става в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на четка.

Времето, необходимо за окончателното изсъхване на грунда е не по-малко от 2 часа.

РАЗХОД

От 20 мл/м² до 50 мл/м² в зависимост от размера на фугите и плочките.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови опаковки по 0,250 л и 0,500 л.

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ТЕРАЗИД G-88



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно „ТЕРАЗИД G-88“ могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка. Да се пази от замръзване.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.