

Висококачествен дълбокопроникващ грунд

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

PRIME DB-55 представлява висококачествена дисперсия без разтворители, съставена от специални смоли и свързващи вещества със среден размер на частиците под 9 nm. Предназначението на грунда е да проникне дълбоко в порите на основата като по този начин да заздравява структурата, да изравни попиващата способност и да увеличи адхезията с последващите покрития. Продуктът е изключително подходящ за абсорбиращи минерални основи като бетон, циментови замазки, газобетон, вароциментови и гипсови мазилки и други.

СВОЙСТВА

- ❖ висока проникваща способност
- ❖ бързосъхнещ
- ❖ за вътрешно и външно приложение
- ❖ готов за употреба
- ❖ подобрява сцеплението с основата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Повърхностите трябва да са равни и без дупки. При ремонт на фасадни повърхности да се премахнат нестабилните участъци и да се измийт участъците от стара боя и мазни петна. Ремонтните участъци да имат еднаква здравина и товароносимост със старата основа преди грундирането. Да не се нанася върху боядисани или предварително грундирани повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ■ Цвят: | син; |
| ■ Вид: | акрилатна дисперсия; |
| ■ Обемно тегло: | около 1,1 кг/л; |
| ■ pH | 8; |
| ■ Време за съхнене: | около 30 мин; |
| ■ Температура на работа: | +5°C до +30°C |



УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба съдържанието от тубата се изсипва в подходящ съд (кофа, бояджийска вана) и се разбърква. Нанасянето на **PRIME DB-55** става без допълнително разреждане в един равномерен слой, с плавни движения с помощта на четка или бояджийски валик. Препоръчително е последващите покрития да се нанасят веднага след изсъхването на грунда.

РАЗХОД

От 0,125 л/м² до 0,200 л/м² в зависимост от водопоглъщащите свойства на основата и неравностите.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- бояджийски валик
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се нанася при валежи или преди предстоящи такива и при директно слънчево греење и силни въздушни течения.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови туби по 1 кг, 5 кг и 10 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

PRIME DB-55

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **PRIME DB-55** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.



ЛЕПИЛА • МАЗИАКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.