

### Бързотвърдяващ бетон за замонолитване

Суша циментова смес за бързо  
замонолитване

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**BAUBETON RAPID FIX** е сух разтвор на основата на бързосвързващ цимент и инертни материали, предназначен за замонолитване в земята на метални, бетонови или дървени колове, стълбове и други елементи. Материалът се характеризира с изключително кратки срокове на свързване, високи якостни свойства и лесно нанасяне. **BAUBETON RAPID FIX** е особено подходящ за бърз монтаж на огради, парапети, паркинг колчета, люлки, пилони за знамена и много други.

#### СВОЙСТВА

- ❖ бързотвърдяващ
- ❖ лесен за нанасяне
- ❖ заводски произведен
- ❖ високи якостни свойства

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди започване на работа с **BAUBETON RAPID FIX** трябва да се уверим, че основата (почвата) е здрава и незамръзнала, без ронливи и нездравни участъци, почистена от коренища, растения и други органични остатъци.

#### ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Изкопава се фундаментна яма и се поставя елементът, който трябва да се замонолити. Препоръчително е стените на ямата да се навлажнят и да бъдат на около 15 см разстояние от елемента. Сухият материал се изсипва на дъното, оформяйки слой от 15 см. След това се напоява равномерно с вода (от 3,5 до 4 л за 30 кг), като едновременно с това се разбърква с мистрия или малка лопатка. Накрая се загладва, изчаква се около 1 минута, след което операцията може да бъде изпълнена отново до достигане на желаното ниво на запълване.



Времето за свързване на **BAUBETON RAPID FIX** е от 3 до 5 минути, при максимум 4 литра вода на 30 кг суха смес и в зависимост от температурата и влажността на въздуха. Готовността му за леки натоварвания е след около 30 минути, а за тежки след около 24 часа.

Прясно положеният бетон трябва да се предпази от студ, проливен дъжд, и силен вятър поне 4-5 часа.

#### РАЗХОД

- 1 опаковка **BAUBETON RAPID FIX** за фундаментна яма с диаметър 30 см и дълбочина 30 см

#### ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- мистрия
- лопатка

#### АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C.

Не се препоръчва полагане на **BAUBETON RAPID FIX** при силен вятър и дъжд.

#### ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в хартиени торби по 30 кг.



### ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Не се препоръчва към разтвора да се прибавят цимент, пясък и други строителни материали, тъй като това ще доведе до промяна в експлоатационните показатели и влошаване на качеството.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **BAUBETON RAPID FIX** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

### СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	сив
Форма (агрегатно състояние)	суха смес
Основа	цимент и инертни материали
Време за свързване	около 5 минути
Готовност за леки натоварвания	след 30 минути
Готовност за тежки натоварвания	след 24 часа

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.