

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



WD-4 Лепило за дърво

№ 20231109-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

WD-4 Лепило за дърво

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 204:2016 – Класификация на термопластични лепила за неносещи елементи от дървесина

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Водоустойчиво поливинилацетатно лепило за дърво – клас D4.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

ТЕРАЗИД ЕООД
1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

ИСЦСМ ООД, гр. София, ул. „Ралевица“ №86
Протокол от изпитване № Р-53/19.06.2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



WD-4 Лепило за дърво

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Вискозитет на Хюплер	3250 mPa.s	БДС 14098:1977
pH	1,5	БДС 14098:1977
Съдържание на сухо вещество	66,45 %	БДС 14098:1977
Якост на сцепление с дърво - след 4 часа - след 7 дни	77,23 kg/cm ² 115,47 kg/cm ²	БДС 14098:1977
Устойчивост на студ (16 часа при 0°C)	Не се забелязва промяна. Нанася се нормално.	БДС 14098:1977
Якост на срязване на препокрити съединения (след престой 7 дни при стандартни условия)	12,21 N/mm ²	БДС 205:2016
Якост на срязване на препокрити съединения (след престой 7 дни при стандартни условия и 4 дни потопено във вода при 23°C)	7,19 N/mm ²	БДС 205:2016
Якост на срязване на препокрити съединения (след престой 7 дни при стандартни условия, 6 часа потопено в гореща вода и 2 часа потопено във вода при 20°C)	5,2 N/mm ²	БДС 205:2016

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
04.01.2022 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

